

WARCO

Komfortowe nawierzchnie podłogowe.

Nawierzchnia gumowa na schody (BZ)

Nawierzchnia gumowa na schody WARCO zwiększa bezpieczeństwo i komfort użytkowania. Wykonana z elastycznego granulatu gumowego, jest antypoślizgowa, dźwiękochłonna i odporna na warunki atmosferyczne. Chropowata powierzchnia zapewnia pewny krok także w wilgotnych warunkach.

Dzięki połączeniu typu puzzle płytki można łatwo dociąć i przykleić do istniejących stopni. Profil krawędziowy zabezpiecza przednią krawędź i nadaje estetyczne wykończenie. Produkt jest trwały, łatwy w pielęgnacji i odpowiedni zarówno do schodów zewnętrznych, jak i wewnętrznych.



Dane produktu

Kolor	Maroko	Waga	14.94 kg/Sztuka = 14.94 kg/m²
Montaż	Połączenie typu puzzle z delikatnie zaokrągloną fazą	Przelicznik	1 m² = 1 Sztuka
Opakowanie	1040 x 1040 x 18 mm	Wymiary	1000 x 1000 x 18 mm

Cechy



Kolor Maroko

Kolor „Maroko” charakteryzuje się ciepłymi, naturalnymi odcieniami brązu z beżowymi i delikatnymi czarnymi akcentami. Ta harmonijna mieszanka przypomina kolory marokańskiego krajobrazu i architektury, nadając produktowi naturalny i elegancki wygląd. Materiał to nowo wyprodukowane granulaty gumowe EPDM, wolne od substancji szkodliwych, odporne na promieniowanie UV i trwale zachowujące kolor. Kolor „Maroko” doskonale nadaje się do przestrzeni, w których pożądana jest ciepła, naturalna i relaksująca atmosfera. Pasuje zarówno do nowoczesnych, jak i tradycyjnych wnętrz, tworząc harmonijną całość.




Materiał

Produkt ma dwuwarstwową strukturę i jest wytwarzany w procesie prasowania. Dolna warstwa funkcjonalna składa się z czarnego granulatu ELT, pozyskiwanego z recyklingu zużytych opon (ELT = End of Life Tyres). Pod względem chemicznym granulaty ELT stanowią mieszankę kauczuku naturalnego (NR) i kauczuku butadienowo-styrenowego (SBR). Górna warstwa, czyli warstwa użytkowa, wykonana jest z nowo wyprodukowanego, w pełni barwionego i wolnego od szkodliwych substancji granulatu EPDM (kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy) o średniej granulacji. Produkt ten spełnia wyjątkowo wysokie wymagania w zakresie bezpieczeństwa, trwałości i funkcjonalności.



Montaż

Krawędzie płyt zostały zaprojektowane z połączeniem typu puzzle. Każdy bok płyty może być połączony z dowolnym bokiem innej płyty. Siatka montażowa wynosi 50 cm. Podczas układania zęby układanki idealnie do siebie pasują, tworząc trwałe połączenie, które zapewnia stabilną i pewną powierzchnię. Elegancko zaokrąglona faza nadaje spoinom nowoczesny, subtelny wygląd, z wąskimi lub zamkniętymi szczelinami.



Struktura spodniej części

Spodnia strona płyty posiada strukturę z rowkami drenażowymi o głębokości około 4 mm. Rowki drenażowe sąsiadujących płyt łączą się, tworząc ciągłą sieć, która zapewnia skuteczne odprowadzanie wody deszczowej. Płyty mogą być instalowane na związanej warstwie nośnej, na systemach hydroizolacji dachów lub na odpowiednich kratkach trawnikowych. W celu prawidłowego montażu należy przestrzegać instrukcji układania.

Nawierzchnia gumowa na schody (BZ)

Charakterystyka


Odpowiedni do wody chlorowanej

Dobra odporność na wodę chlorowaną, środki czyszczące zawierające chlor i wodę basenową.


Mrozoodporny

Odporny na mróz i zamarzającą wodę w materiale – bez pękania, rozrywania ani łamania.


Cfl-s1

Reakcja na ogień zgodnie z EN 13501-1: Cfl-s1
Ograniczony udział w pożarze – Niska emisja dymu


Do wnętr oraz zadaszonych przestrzeni zewnętrznych

Do stosowania wewnątrz i w osłoniętych miejscach na zewnątrz. Unikać zalegania wody i długotrwałej wilgoci.


Toksykologicznie bezpieczny

Brak niedopuszczalnej emisji substancji szkodliwych, początkowy zapach gumy zanika z czasem.


Odporny na blaknięcie i promieniowanie UV

Powierzchnia z granulatu gumowego EPDM jest trwała kolorystycznie i długoterminowo odporna na promieniowanie UV (słońce).

Wartości odniesienia

Porównanie danych technicznych w skali od 1 do 5 oferuje praktyczny sposób obiektywnego porównania odpowiednich właściwości produktów WARCO, a tym samym znalezienia odpowiedniego produktu do pożądanego zastosowania. Szczegółowe informacje na temat wartości skali i ich obliczania można znaleźć online na stronie szczegółów produktu.

Gęstość pozorna - wartość skali 2 = 780 do 840 kg/m³

Klasa antypoślizgowości DS (EN 14041) - Wartość skali 5 =
Współczynnik tarcia ok. 0,6

Odporność na ścieranie – Odporność na zużycie ściernie – Wartość skali 2 = "dobra" (BS 7188)

Przepuszczalność wody (EN 12616) – Skala 4 = Infiltracja ok. 600 mm/h (600 l/h/m²)

Wytrzymałość na ściskanie - Wartość skali 2 = ok. 0,75 mm pozostałej wgłębienia po 24 godzinach odciążenia (BS 7188)

Tłumienie wstrząsów, drgań i dźwięków uderzeniowych – Wartość skali 2 = komfortowe tłumienie

Izolacja termiczna – Wartość skali 2 = Przewodność cieplna ok. 0,12 W/(m·K)

Odporność na poślizg (EN 16165) – Wartość skali 4 = średni kąt akceptacji ok. 16°, grupa R10

Michael Schladt WARCO
Nawierzchnie
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Od środy do piątku w godzinach 10-16.

Doradztwo techniczne
22 307 13 97

E-mail: info@warco-polska.pl
Internet: www.warco-polska.pl