



Nawierzchnia Fitness Kompakt (GZ)

Nawierzchnia Fitness Kompakt firmy WARCO to cienka, wysokiej gęstości nawierzchnia sportowa do użytku wewnętrznego. Dostępna w formatach 48,5 × 48,5 i 97 × 97 cm, w grubościach 0,8 lub 1,6 cm.


Precyzyjnie cięte łączenie typu puzzle bez fazy zapewnia stabilny montaż. Płyty powstają z bloków w nadwymiarze, które po dojrzewaniu i chłodzeniu są rozcinane. Wynikiem są cienkie płyty z typową gumową powierzchnią, która wydaje się niemal zamknięta. Podłoże jest odporne na ścieranie, stabilne na nacisk i łatwe w pielęgnacji – idealne do szatni, stref lounge czy przestrzeni prywatnych, gdzie funkcjonalność i higiena są ważniejsze niż elastyczność czy amortyzacja.

Dane produktu

Kolor	Czerwony lekko nakrapiany
Montaż	Wycinane połączenie typu puzzle bez fazowania
Opakowanie	515 x 515 x 8 mm

Waga	1.7 kg/Sztuka = 7.23 kg/m²
Przelicznik	1 m² = 4.26 Sztuka
Wymiary	485 x 485 x 8 mm 0,235 m²

Cechy



Kolor Czerwony lekko nakrapiany

Kolor „Czerwony lekko nakrapiany” wyróżnia się matową, antrycytową powierzchnią, która jest przesiąknięta czerwonymi cząstkami EPDM. Te czerwone akcenty tworzą interesujący i żywy, lekko nakrapiany wygląd, nadając matowej, gumowej bazie dynamiczny charakter. Produkt składa się z granulatu ELT (gumowanej zmielonej gumy pochodzącej z recyklingu zużytych opon), który jest znany ze swojej trwałości i odporności. Produkty w kolorze „Czerwony lekko nakrapiany” są szczególnie odpowiednie do obszarów sportowych i fitness, wydarzeń, wystaw i zastosowań przemysłowych, gdzie wymagany jest funkcjonalny i jednocześnie estetyczny design.




Materiał

Produkt składa się z mieszanki bardzo drobnego czarnego granulatu gumowego ELT oraz około 10% kolorowego granulatu EPDM o średniej wielkości ziaren. Jako spoiwo stosowany jest poliuretan. Czarne granulaty ELT pochodzą z recyklingu zużytych opon (stąd nazwa ELT = End of Life Tyres). Chemicznie jest to mieszanka gumy naturalnej (NR) i gumy styrenowo-butadienowej (SBR). Kolorowy granulaty EPDM (kauczuk etylen-propylen-dienowy) to materiał wolny od zanieczyszczeń, pochodzący z nowego materiału. Produkt charakteryzuje się gumową, niemal porowatą strukturą powierzchniową.



Montaż

Płyty są precyzyjnie wycinane z większego formatu, dzięki czemu na ich krawędziach powstaje połączenie typu puzzle. Każdy bok płyty może być połączony z dowolnym bokiem innej płyty. Podczas montażu zęby układanki idealnie do siebie pasują, podobnie jak w przypadku płytek klikowych, co zapewnia stabilną i jednolitą powierzchnię bez widocznych szczelin. Ponieważ krawędzie płyt są ostro cięte – bez fazowania – połączenia między płytami o tym samym wzorze kolorystycznym są praktycznie niewidoczne, co sprawia, że cała powierzchnia wygląda jednolicie i harmonijnie.



Struktura spodniej części

Płyta z granulatu gumowego ma jednorodny przekrój poprzeczny, co oznacza, że w elementach jednowarstwowych nie ma różnic strukturalnych między górną a dolną stroną. Dzięki temu płyta może być użytkowana dwustronnie, co podwaja trwałość powierzchni. Jednak ze względu na to, że płyta jest cięta z bloku, mogą występować różnice wizualne między obiema stronami. Montaż odbywa się na odpowiednim, gładkim i związanym podłożu, takim jak beton, jastrych, płytki, deski podłogowe lub inne podobne powierzchnie. Należy przestrzegać instrukcji montażu.

Nawierzchnia Fitness Kompakt (GZ)

Charakterystyka



Toksykologicznie bezpieczny

Brak niedopuszczalnej emisji substancji szkodliwych, początkowy zapach gumy zanika z czasem.



Z stabilizacją UV

Granulat gumowy ELT zawiera stabilizatory UV. Kolor lub powłoka barwna nie żółknie.



Do wewnątrz

Wyłącznie do stosowania wewnątrz. Unikać stojącej wody.



Efl

Reakcja na ogień zgodnie z EN 13501-1: Efl Akceptowalne zachowanie w ogniu

Wartości odniesienia

Porównanie danych technicznych w skali od 1 do 5 oferuje praktyczny sposób obiektywnego porównania odpowiednich właściwości produktów WARCO, a tym samym znalezienia odpowiedniego produktu do pożądanego zastosowania. Szczegółowe informacje na temat wartości skali i ich obliczania można znaleźć online na stronie szczegółów produktu.

Izolacja termiczna – Wartość skali 1 = Przewodność cieplna ok. 0,14 W/(m·K)

Przepuszczalność wody (EN 12616) – Skala 1 = Infiltracja ok. 0 mm/h (0 l/h/m²)

Klasa antypoślizgowości DS (EN 14041) - Wartość skali 2 = Współczynnik tarcia ok. 0,38

Odporność na ścieranie – Odporność na zużycie ściernie – Wartość skali 5 = "wybitna" (BS 7188)

Tłumienie wstrząsów, drgań i dźwięków uderzeniowych – Wartość skali 1 = odczuwalne tłumienie

Gęstość pozorna - wartość skali 4 = 900 do 1000 kg/m³

Wytrzymałość na ściskanie - Wartość skali 4 = ok. 0,25 mm pozostałej wgłębienia po 24 godzinach odciążenia (BS 7188)

Odporność na poślizg (EN 16165) – Wartość skali 3 = średni kąt akceptacji ok. 15°, grupa R10

Michael Schladt WARCO
Nawierzchnie
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Od środy do piątku w godzinach 10-16.

Doradztwo techniczne
22 307 13 97

E-mail: info@warco-polska.pl
Internet: www.warco-polska.pl