



Płytki na obrzeża basenu Classic (HZ)

Płytki na obrzeża basenu Classic to elegancka i bezpieczna nawierzchnia do stref wokół basenów, jacuzzi i obiektów kąpielowych. Dzięki ukrytemu łączeniu typu puzzle powstaje spójna powierzchnia z klasycznym układem krzyżowym. Warstwa użytkowa z granulatu EPDM jest odporna na chlor, stabilna UV i przyjazna dla stóp.

Warstwa nośna z granulatu ELT zapewnia elastyczność i izolację akustyczną. Płytki są odporne na warunki pogodowe, mróz i łatwe w czyszczeniu. Montaż bez kleju umożliwia łatwą wymianę pojedynczych elementów.

Dane produktu

Kolor	Trawertyn
Montaż	Ukryte połączenie typu puzzle z zaokrąglonym fazowaniem
Opakowanie	540 x 540 x 30 mm

Waga	5.56 kg/Sztuka = 22.24 kg/m²
Przelicznik	1 m² = 4 Sztuka
Wymiary	500 x 500 x 30 mm

Cechy




Kolor Trawertyn

Kolor „Trawertyn” charakteryzuje się harmonijną kombinacją delikatnych odcieni beżu i subtelnych ciemnych akcentów, które przypominają naturalny kolor kamienia trawertynowego. Taka kolorystyka nadaje powierzchni ciepły, ziemisty i elegancki wygląd. „Trawertyn” to neutralny projekt kolorystyczny, który doskonale wpisuje się w nowoczesne oraz tradycyjne aranżacje. Tworzy on elegancką, a zarazem przyjazną atmosferę. Użyty materiał - nowo wyprodukowane, wolne od substancji szkodliwych, barwione granulaty gumowe EPDM - jest odporny na promieniowanie UV i zachowuje swoją barwę przez długi czas.



Materiał

Produkt ma dwuwarstwową strukturę i jest wytwarzany w procesie prasowania. Dolna warstwa funkcjonalna składa się z czarnego granulatu ELT, pozyskiwanego z recyklingu zużytych opon (ELT = End of Life Tyres). Pod względem chemicznym granulaty ELT stanowią mieszaninę kauczuku naturalnego (NR) i kauczuku butadienowo-styrenowego (SBR). Górna warstwa, czyli warstwa użytkowa, wykonana jest z nowo wyprodukowanego, w pełni barwionego i wolnego od szkodliwych substancji granulatu EPDM (kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy) o średniej granulacji. Produkt ten spełnia wyjątkowo wysokie wymagania w zakresie bezpieczeństwa, trwałości i funkcjonalności.



Montaż

Krawędzie płyty zostały zaprojektowane z profilem schodkowym i zintegrowanym połączeniem typu puzzle. Dwa boki płyty mają wypukłe wypustki, a pozostałe dwa precyzyjnie dopasowane wklęsłe gniazda. Podczas montażu połączenie puzzle tworzy trwałe i stabilne połączenie między sąsiednimi płytami. Dzięki ukrytemu umiejscowieniu w profilu schodkowym system łączenia pozostaje niewidoczny na ułożonej powierzchni. W efekcie powstaje klasyczny, prostokątny układ fug, przypominający szachownicę.



Struktura spodniej części

Spodnia strona płyty posiada strukturę z kanałami drenażowymi o głębokości około 4 mm. Kanały drenażowe sąsiadujących płyt łączą się, tworząc ciągłą sieć. W kwadratowych obszarach pomiędzy kanałami drenażowymi znajduje się duże wgłębienie w kształcie kopuły o głębokości około 15 mm. Wgłębienia te poprawiają odporność na warunki atmosferyczne, stabilność wymiarową oraz właściwości amortyzujące płyty. Płytki mogą być instalowane na związanej warstwie nośnej, na systemach hydroizolacji dachów lub na odpowiednich kratkach trawnikowych. W celu prawidłowego montażu należy przestrzegać instrukcji układania.

Płytki na obrzeża basenu Classic (HZ)

Charakterystyka



Toksykologicznie bezpieczny

Brak niedopuszczalnej emisji substancji szkodliwych, początkowy zapach gumy zanika z czasem.



Odpowiedni do wody chlorowanej

Dobra odporność na wodę chlorowaną, środki czyszczące zawierające chlor i wodę basenową.



Mrozoodporny

Odporny na mróz i zamarzającą wodę w materiale – bez pękania, rozrywania ani łamania.



Do wnętrza i na zewnątrz

Odporny na warunki atmosferyczne i mróz. Uniwersalne zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz.



Odporny na blaknięcie i promieniowanie UV

Powierzchnia z granulatu gumowego EPDM jest trwała kolorystycznie i długoterminowo odporna na promieniowanie UV (słońce).



Cfl-s1

Reakcja na ogień zgodnie z EN 13501-1: Cfl-s1
Ograniczony udział w pożarze – Niska emisja dymu

Wartości odniesienia

Porównanie danych technicznych w skali od 1 do 5 oferuje praktyczny sposób obiektywnego porównania odpowiednich właściwości produktów WARCO, a tym samym znalezienia odpowiedniego produktu do pożądanego zastosowania. Szczegółowe informacje na temat wartości skali i ich obliczania można znaleźć online na stronie szczegółów produktu.

Tłumienie wstrząsów, drgań i dźwięków uderzeniowych – Wartość skali 3 = wyraźne tłumienie

Klasa antypoślizgowości DS (EN 14041) - Wartość skali 5 = Współczynnik tarcia ok. 0,6

Odporność na poślizg (EN 16165) – Wartość skali 4 = średni kąt akceptacji ok. 16°, grupa R10

Odporność na ścieranie – Odporność na zużycie ściernie – Wartość skali 2 = "dobra" (BS 7188)

Izolacja termiczna – Wartość skali 3 = Przewodność cieplna ok. 0,11 W/(m·K)

Przepuszczalność wody (EN 12616) – Skala 4 = Infiltracja ok. 600 mm/h (600 l/h/m²)

Wytrzymałość na ściskanie - Wartość skali 2 = ok. 0,75 mm pozostałej wgłębienia po 24 godzinach odciążenia (BS 7188)

Gęstość pozorna - wartość skali 2 = 780 do 840 kg/m³

Michael Schladt WARCO
Nawierzchnie
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Od środy do piątku w godzinach 10-16.

Doradztwo techniczne
22 307 13 97

E-mail: info@warco-polska.pl
Internet: www.warco-polska.pl