

WARCO

Komfortowe nawierzchnie podłogowe.



Płytki tarasowa Classic (HZ)

Płytki tarasowa Classic to eleganckie rozwiązanie dla tarasów, loggii i dachów. Dostępna w grubościach 3, 4 lub 5 cm, łączona ukrytym systemem puzzle, tworzy klasyczny wzór fug krzyżowych i stabilną nawierzchnię.

Powierzchnia jest antypoślizgowa, przepuszczalna i szybko wysychająca. Redukuje hałas kroków, jest łatwa w pielęgnacji oraz całkowicie odporna na mróz i warunki atmosferyczne.


Nawet po wielu latach użytkowania powierzchnia pozostaje niezawodna. Wszystkie nawierzchnie zewnętrzne ulegają naturalnemu starzeniu. W przypadku płytek Classic jest ono zazwyczaj minimalne i nie ma istotnego wpływu na funkcjonalność.

Dane produktu

Kolor	Caffè latte
Montaż	Ukryte połączenie typu puzzle z zaokrąglonym fazowaniem
Opakowanie	540 x 540 x 50 mm

Waga	10.06 kg/Sztuka = 40.24 kg/m²
Przelicznik	1 m² = 4 Sztuka
Wymiary	500 x 500 x 50 mm

Cechy




Kolor Caffè latte

Kolor „Caffè latte” składa się z nowo wyprodukowanego, wolnego od substancji szkodliwych, barwionego granulatu gumowego EPDM. Łączy ciepłe odcienie brązu z beżowymi i czarno-szarymi akcentami, tworząc harmonijną i żywą powierzchnię. Ta mieszanka przypomina naturalną paletę kolorów mlecznej kawy, nadając materiałowi ziemisty, naturalny wygląd. Materiał jest naturalnie odporny na promieniowanie UV i zachowuje swoją barwę przez długi czas. Kolor „Caffè latte” doskonale sprawdza się w przestrzeniach, w których pożądana jest ciepła i naturalna atmosfera. Pasuje zarówno do nowoczesnych, jak i bardziej tradycyjnych, związanych z naturą wnętrz.



Materiał

Produkt ma dwuwarstwową strukturę i jest wytwarzany w procesie prasowania. Dolna warstwa funkcjonalna składa się z czarnego granulatu ELT, pozyskiwanego z recyklingu zużytych opon (ELT = End of Life Tyres). Pod względem chemicznym granulaty ELT stanowią mieszkankę kauczuku naturalnego (NR) i kauczuku butadienowo-styrenowego (SBR). Górna warstwa, czyli warstwa użytkowa, wykonana jest z nowo wyprodukowanego, w pełni barwionego i wolnego od szkodliwych substancji granulatu EPDM (kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy) o średniej granulacji. Produkt ten spełnia wyjątkowo wysokie wymagania w zakresie bezpieczeństwa, trwałości i funkcjonalności.



Montaż

Krawędzie płyty zostały zaprojektowane z profilem schodkowym i zintegrowanym połączeniem typu puzzle. Dwa boki płyty mają wypukłe wypustki, a pozostałe dwa precyzyjnie dopasowane wklęsłe gniazda. Podczas montażu połączenie puzzle tworzy trwałe i stabilne połączenie między sąsiednimi płytami. Dzięki ukrytemu umiejscowieniu w profilu schodkowym system łączenia pozostaje niewidoczny na ułożonej powierzchni. W efekcie powstaje klasyczny, prostokątny układ fug, przypominający szachownicę.



Struktura spodniej części

Spodnia strona płyty posiada strukturę z kanałami drenażowymi o głębokości około 4 mm. Kanały drenażowe sąsiadujących płyt łączą się, tworząc ciągłą sieć. W kwadratowych obszarach pomiędzy kanałami drenażowymi znajduje się duże wgłębienie w kształcie kopuły o głębokości około 15 mm. Wgłębienia te poprawiają odporność na warunki atmosferyczne, stabilność wymiarową oraz właściwości amortyzujące płyty. Płyty mogą być instalowane na związanej warstwie nośnej, na systemach hydroizolacji dachów lub na odpowiednich kratkach trawnikowych. W celu prawidłowego montażu należy przestrzegać instrukcji układania.

Płytki tarasowa Classic (HZ)

Charakterystyka


Odporny na blaknięcie i promieniowanie UV

Powierzchnia z granulatu gumowego EPDM jest trwała kolorystycznie i długoterminowo odporna na promieniowanie UV (słońce).


Toksykologicznie bezpieczny

Brak niedopuszczalnej emisji substancji szkodliwych, początkowy zapach gumy zanika z czasem.


Odpowiedni do wody chlorowanej

Dobra odporność na wodę chlorowaną, środki czyszczące zawierające chlor i wodę basenową.


Mrozoodporny

Odporny na mróz i zamarzającą wodę w materiale – bez pękania, rozrywania ani łamania.


Do wewnątrz i na zewnątrz

Odporny na warunki atmosferyczne i mróz. Uniwersalne zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz.


Cfl-s1

Reakcja na ogień zgodnie z EN 13501-1: Cfl-s1
Ograniczony udział w pożarze – Niska emisja dymu

Wartości odniesienia

Porównanie danych technicznych w skali od 1 do 5 oferuje praktyczny sposób obiektywnego porównania odpowiednich właściwości produktów WARCO, a tym samym znalezienia odpowiedniego produktu do pożądanego zastosowania. Szczegółowe informacje na temat wartości skali i ich obliczania można znaleźć online na stronie szczegółów produktu.

Przepuszczalność wody (EN 12616) – Skala 3 = Infiltracja ok. 300 mm/h (300 l/h/m²)

Klasa antypoślizgowości DS (EN 14041) - Wartość skali 2 = Współczynnik tarcia ok. 0,38

Gęstość pozorna - wartość skali 3 = 840 do 900 kg/m³

Izolacja termiczna – Wartość skali 4 = Przewodność cieplna ok. 0,09 W/(m·K)

Wytrzymałość na ściskanie - Wartość skali 3 = ok. 0,5 mm pozostałej wgłębienia po 24 godzinach odciążenia (BS 7188)

Odporność na poślizg (EN 16165) – Wartość skali 3 = średni kąt akceptacji ok. 15°, grupa R10

Tłumienie wstrząsów, drgań i dźwięków uderzeniowych – Wartość skali 3 = wyraźne tłumienie

Odporność na ścieranie – Odporność na zużycie ścierne – Wartość skali 3 = "bardzo dobra" (BS 7188)

Michael Schladt WARCO
Nawierzchnie
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Od środy do piątku w godzinach 10-16.

Doradztwo techniczne
22 307 13 97

E-mail: info@warco-polska.pl
Internet: www.warco-polska.pl