

Nawierzchnia dla psów (TZ)

Nawierzchnia dla psów WARCO zapewnia bezpieczne i higieniczne powierzchnie wszędzie tam, gdzie psy żyją, odpoczywają, trenują lub wymagają opieki – w kojcach, wybiegach, halach sportowych czy strefach agility. Sprawdza się także w schroniskach i klinikach jako trwałe i łatwe w utrzymaniu rozwiązanie.


Lekko elastyczna i przyjazna dla stawów, izoluje od zimna i pozostaje funkcjonalna zarówno podczas deszczu, jak i mrozu. Antypoślizgowa, higieniczna powierzchnia jest prosta w czyszczeniu i tworzy komfortową, odporną na warunki pogodowe i trwałą bazę dla psów.



Dane produktu

Kolor	Szary łupkowy	Waga	5.57 kg/Sztuka = 22.28 kg/m²
Montaż	Połączenie typu puzzle z delikatnie zaokrągloną fazą	Przelicznik	1 m² = 4 Sztuka
Opakowanie	540 x 540 x 30 mm	Wymiary	50 x 50 x 3 cm

Cechy



Kolor Szary łupkowy

Kolor Szary łupkowy powstaje z czarnego granulatu gumowego pochodzącego z recyklingu opon, równomiernie pokrytego spoiwem pigmentowanym w odcieniu łupkowym. Nadaje to materiałowi ciemny, chłodny odcień szarości o drobnej, mineralnej strukturze. Na większych powierzchniach barwa jest jednolita i zwarta, przypominająca naturalny łup, z delikatną, lekko niebieskawą nutą. Odcień wpisuje się w nowoczesną, stonowaną architekturę. Ponieważ granulata jest pokryta warstwą barwną, może ona z czasem ulegać zużyciu.



Materiał

Produkt składa się z czarnego granulatu gumowego i poliuretanowego spoiwa. Użyty granulata gumowy pochodzi z recyklingu zużytych opon, co wyjaśnia nazwę granulata ELT (End of Life Tyres). Ta pochodzenie nadaje granulatomu typowy czarny lub antracytowy kolor. Chemicznie granulata ELT to mieszanka gumy naturalnej (NR) i gumy styrenowo-butadienowej (SBR). Dla produktów antracytowych używane jest bezbarwne spoiwo, natomiast dla kolorowych wariantów stosuje się spoiwo barwione, które nadaje czarnemu granulatomu kolorową powłokę.



Montaż

Krawędzie płyt zostały zaprojektowane z połączeniem typu puzzle. Każdy bok płyty może być połączony z dowolnym bokiem innej płyty. Siatka montażowa wynosi 50 cm. Podczas układania zęby układanki idealnie do siebie pasują, tworząc trwałe połączenie, które zapewnia stabilną i pewną powierzchnię. Elegancko zaokrąglona faza nadaje spoinom nowoczesny, subtelny wygląd, z wąskimi lub zamkniętymi szczelinami.



Struktura spodniej części

Spodnia strona płyty posiada strukturę z kanałami drenażowymi o głębokości około 4 mm. Kanały drenażowe sąsiadujących płyt łączą się, tworząc ciągłą sieć. W kwadratowych obszarach pomiędzy kanałami drenażowymi znajduje się duże wgłębienie w kształcie kopuły o głębokości około 15 mm. Wgłębienia te poprawiają odporność na warunki atmosferyczne, stabilność wymiarową oraz właściwości amortyzujące płyty. Płyty mogą być instalowane na związanej warstwie nośnej, na systemach hydroizolacji dachów lub na odpowiednich kratkach trawnikowych. W celu prawidłowego montażu należy przestrzegać instrukcji układania.

Nawierzchnia dla psów (TZ)

Charakterystyka



Efl

Reakcja na ogień zgodnie z EN 13501-1: Efl
Akceptowalne zachowanie w ogniu



Z stabilizacją UV

Granulat gumowy ELT zawiera stabilizatory UV.
Kolor lub powłoka barwna nie żółknie.



Do wnętrza i na zewnątrz

Odporny na warunki atmosferyczne i mróz.
Uniwersalne zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz.



Toksykologicznie bezpieczny

Brak niedopuszczalnej emisji substancji szkodliwych,
początkowy zapach gumy zanika z czasem.



Mrozoodporny

Odporny na mróz i zamarzającą wodę w materiale –
bez pękania, rozrywania ani łamania.

Wartości odniesienia

Porównanie danych technicznych w skali od 1 do 5 oferuje praktyczny sposób obiektywnego porównania odpowiednich właściwości produktów WARCO, a tym samym znalezienia odpowiedniego produktu do pożądanego zastosowania. Szczegółowe informacje na temat wartości skali i ich obliczania można znaleźć online na stronie szczegółów produktu.

Tłumienie wstrząsów, drgań i dźwięków uderzeniowych – Wartość skali 3 = wyraźne tłumienie

Przepuszczalność wody (EN 12616) – Skala 4 = Infiltracja ok. 600 mm/h (600 l/h/m²)

Odporność na ścieranie – Odporność na zużycie ściernie – Wartość skali 4 = "doskonała" (BS 7188)

Odporność na poślizg (EN 16165) – Wartość skali 4 = średni kąt akceptacji ok. 16°, grupa R10

Izolacja termiczna – Wartość skali 3 = Przewodność cieplna ok. 0,11 W/(m·K)

Klasa antypoślizgowości DS (EN 14041) - Wartość skali 4 = Współczynnik tarcia ok. 0,53

Gęstość pozorną - wartość skali 2 = 780 do 840 kg/m³

Wytrzymałość na ściskanie - Wartość skali 2 = ok. 0,75 mm pozostałej wgłębienia po 24 godzinach odciążenia (BS 7188)