



Nawierzchnia sportowa dla psów HD (BZ)

Nawierzchnia sportowa dla psów HD firmy WARCO to gęsta płyta gumowa przeznaczona do intensywnego treningu i sportu kynologicznego. Odpowiednia do hal oraz do czasowego stosowania podczas wystaw, zawodów i wydarzeń plenerowych.

Zwarta struktura sprawia, że płyty są odporne na ścieranie, higieniczne i łatwe w utrzymaniu. Antypoślizgowa, lekko sprężysta powierzchnia zapewnia psom pewny krok, chroni stawy i pozostaje stabilna nawet przy dużym obciążeniu. Po imprezach płyty można szybko wyczyścić, zdemontować i ponownie wykorzystać.

Dane produktu

Kolor	Antracyt	Waga	4.08 kg/Sztuka = 16.32 kg/m²
Montaż	Połączenie typu puzzle z delikatnie zaokrągloną fazą	Przelicznik	1 m² = 4 Sztuka
Opakowanie	540 x 540 x 18 mm	Wymiary	500 x 500 x 18 mm

Cechy



Kolor Antracyt

Kolor "Antracyt" odpowiada typowemu odcieniowi czarnych cząsteczek gumowych w granulacie ELT (End of Life Tyres), który powstaje podczas recyklingu zużytych opon i stanowi podstawowy składnik tego produktu. Z biegiem czasu kolor ten może zmieniać się z głębokiej czerni na nieco jaśniejszy odcień antracytu. Antracyt jest szczególnie odpowiedni do użytku na zewnątrz, w takich miejscach jak chodniki, stajnie czy obiekty sportowe, i jest najczęściej wybieranym kolorem w branży fitness. Antracyt harmonijnie wpasowuje się w różne środowiska, oferując nowoczesny, stonowany design, który jest odporny na brud i zużycie.




Materiał

Produkt składa się z czarnego granulatu gumowego i poliuretanowego spoiwa. Użyty granulat gumowy pochodzi z recyklingu zużytych opon, co wyjaśnia nazwę granulatu ELT (End of Life Tyres). Ta pochodzenie nadaje granulatu typowy czarny lub antracytowy kolor. Chemicznie granulat ELT to mieszanka gumy naturalnej (NR) i gumy styrenowo-butadienowej (SBR). Dla produktów antracytowych używane jest bezbarwne spoiwo, natomiast dla kolorowych wariantów stosuje się spoiwo barwione, które nadaje czarnemu granulatu kolorową powłokę.



Montaż

Krawędzie płyt zostały zaprojektowane z połączeniem typu puzzle. Każdy bok płyty może być połączony z dowolnym bokiem innej płyty. Siatka montażowa wynosi 50 cm. Podczas układania zęby układanki idealnie do siebie pasują, tworząc trwałe połączenie, które zapewnia stabilną i pewną powierzchnię. Elegancko zaokrąglona faza nadaje spoinom nowoczesny, subtelny wygląd, z wąskimi lub zamkniętymi szczelinami.



Struktura spodniej części

Spodnia strona płyty posiada strukturę z rowkami drenażowymi o głębokości około 4 mm. Rowki drenażowe sąsiadujących płyt łączą się, tworząc ciągłą sieć, która zapewnia skuteczne odprowadzanie wody deszczowej. Płyty mogą być instalowane na związanej warstwie nośnej, na systemach hydroizolacji dachów lub na odpowiednich kratkach trawnikowych. W celu prawidłowego montażu należy przestrzegać instrukcji układania.

Nawierzchnia sportowa dla psów HD (BZ)

Charakterystyka



Efl

Reakcja na ogień zgodnie z EN 13501-1: Efl
Akceptowalne zachowanie w ogniu



Z stabilizacją UV

Granulat gumowy ELT zawiera stabilizatory UV.
Kolor lub powłoka barwna nie żółknie.



Toksykologicznie bezpieczny

Brak niedopuszczalnej emisji substancji szkodliwych,
początkowy zapach gumy zanika z czasem.



Do wnętrz i na zewnątrz

Odporny na warunki atmosferyczne i mróz.
Uniwersalne zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz.

Wartości odniesienia

Porównanie danych technicznych w skali od 1 do 5 oferuje praktyczny sposób obiektywnego porównania odpowiednich właściwości produktów WARCO, a tym samym znalezienia odpowiedniego produktu do pożądanego zastosowania. Szczegółowe informacje na temat wartości skali i ich obliczania można znaleźć online na stronie szczegółów produktu.

Tłumienie wstrząsów, drgań i dźwięków uderzeniowych – Wartość skali 1 = odczuwalne tłumienie

Izolacja termiczna – Wartość skali 2 = Przewodność cieplna ok. 0,12 W/(m·K)

Klasa antypoślizgowości DS (EN 14041) - Wartość skali 2 = Współczynnik tarcia ok. 0,38

Odporność na ścieranie – Odporność na zużycie ścierne – Wartość skali 5 = "wybitna" (BS 7188)

Wytrzymałość na ściskanie - Wartość skali 4 = ok. 0,25 mm pozostałej wgłębienia po 24 godzinach odciążenia (BS 7188)

Odporność na poślizg (EN 16165) – Wartość skali 3 = średni kąt akceptacji ok. 15°, grupa R10

Gęstość pozorną - wartość skali 4 = 900 do 1000 kg/m³

Przepuszczalność wody (EN 12616) – Skala 2 = Infiltracja do 10 mm/h (10 l/h/m²)

Michael Schladt WARCO
Nawierzchnie
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Od środy do piątku w godzinach 10-
16.

Doradztwo techniczne
22 307 13 97

E-mail: info@warco-polska.pl
Internet: www.warco-polska.pl