

WARCO

Komfortowe nawierzchnie podłogowe.



Płyta sportowa 1,8 cm (BZ)

Płyta sportowa 1,8 cm WARCO to elastyczne i trwałe rozwiązanie dla nawierzchni sportowych i rekreacyjnych. Dostępna w formatach 50 × 50 cm i 100 × 100 cm, z łączeniem typu puzzle i zaokrąglonym fazowaniem formowanym podczas prasowania, tworzy stabilną i równą powierzchnię.

Format 50 × 50 cm przeznaczony jest do wnętrz i mniejszych stref na zewnątrz. Płyty 100 × 100 cm zaprojektowano do wnętrz lub powierzchni zadaszonych; mogą być wykorzystywane także tymczasowo. Antypoślizgowe, przyjazne dla stawów, UV-stabilne i mrozoodporne. Łatwe w czyszczeniu i bardzo trwałe – stanowią opłacalne i niezawodne rozwiązanie dla szkół, klubów i obiektów prywatnych.

Dane produktu

Kolor **Caffè latte**

Montaż **Połączenie typu puzzle z delikatnie zaokrągloną fazą**

Opakowanie **540 x 540 x 18 mm**

Waga **3.73 kg/Sztuka = 14.92 kg/m²**

Przelicznik **1 m² = 4 Sztuka**

Wymiary **500 x 500 x 18 mm**

Cechy




Kolor Caffè latte

Kolor „Caffè latte” składa się z nowo wyprodukowanego, wolnego od substancji szkodliwych, barwionego granulatu gumowego EPDM. Łączy ciepłe odcienie brązu z beżowymi i czarno-szarymi akcentami, tworząc harmonijną i żywą powierzchnię. Ta mieszanka przypomina naturalną paletę kolorów mlecznej kawy, nadając materiałowi ziemisty, naturalny wygląd. Materiał jest naturalnie odporny na promieniowanie UV i zachowuje swoją barwę przez długi czas. Kolor „Caffè latte” doskonale sprawdza się w przestrzeniach, w których pożądana jest ciepła i naturalna atmosfera. Pasuje zarówno do nowoczesnych, jak i bardziej tradycyjnych, związanych z naturą wnętrz.




Materiał

Produkt ma dwuwarstwową strukturę i jest wytwarzany w procesie prasowania. Dolna warstwa funkcjonalna składa się z czarnego granulatu ELT, pozyskiwanego z recyklingu zużytych opon (ELT = End of Life Tyres). Pod względem chemicznym granulaty ELT stanowią mieszaninę kauczuku naturalnego (NR) i kauczuku butadienowo-styrenowego (SBR). Górna warstwa, czyli warstwa użytkowa, wykonana jest z nowo wyprodukowanego, w pełni barwionego i wolnego od szkodliwych substancji granulatu EPDM (kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy) o średniej granulacji. Produkt ten spełnia wyjątkowo wysokie wymagania w zakresie bezpieczeństwa, trwałości i funkcjonalności.



Montaż

Krawędzie płyt zostały zaprojektowane z połączeniem typu puzzle. Każdy bok płyty może być połączony z dowolnym bokiem innej płyty. Siatka montażowa wynosi 50 cm. Podczas układania zęby układanki idealnie do siebie pasują, tworząc trwałe połączenie, które zapewnia stabilną i pewną powierzchnię. Elegancko zaokrąglona faza nadaje spoinom nowoczesny, subtelny wygląd, z wąskimi lub zamkniętymi szczelinami.



Struktura spodniej części

Spodnia strona płyty posiada strukturę z rowkami drenażowymi o głębokości około 4 mm. Rowki drenażowe sąsiadujących płyt łączą się, tworząc ciągłą sieć, która zapewnia skuteczne odprowadzanie wody deszczowej. Płyty mogą być instalowane na związanej warstwie nośnej, na systemach hydroizolacji dachów lub na odpowiednich kratkach trawnikowych. W celu prawidłowego montażu należy przestrzegać instrukcji układania.

Płyta sportowa 1,8 cm (BZ)

Charakterystyka



Odpowiedni do wody chlorowanej

Dobra odporność na wodę chlorowaną, środki czyszczące zawierające chlor i wodę basenową.



Odporny na blaknięcie i promieniowanie UV

Powierzchnia z granulatu gumowego EPDM jest trwała kolorystycznie i długoterminowo odporna na promieniowanie UV (słońce).



Toksykologicznie bezpieczny

Brak niedopuszczalnej emisji substancji szkodliwych, początkowy zapach gumy zanika z czasem.



Cfl-s1

Reakcja na ogień zgodnie z EN 13501-1: Cfl-s1
Ograniczony udział w pożarze – Niska emisja dymu



Mrozoodporny

Odporny na mróz i zamarzającą wodę w materiale – bez pękania, rozrywania ani łamania.



Do wnętrza i na zewnątrz

Odporny na warunki atmosferyczne i mróz.
Uniwersalne zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz.

Wartości odniesienia

Porównanie danych technicznych w skali od 1 do 5 oferuje praktyczny sposób obiektywnego porównania odpowiednich właściwości produktów WARCO, a tym samym znalezienia odpowiedniego produktu do pożądanego zastosowania. Szczegółowe informacje na temat wartości skali i ich obliczania można znaleźć online na stronie szczegółów produktu.

Odporność na poślizg (EN 16165) – Wartość skali 4 = średni kąt akceptacji ok. 16°, grupa R10

Przepuszczalność wody (EN 12616) – Skala 4 = Infiltracja ok. 600 mm/h (600 l/h/m²)

Odporność na ścieranie – Odporność na zużycie ścierne – Wartość skali 2 = "dobra" (BS 7188)

Klasa antypoślizgowości DS (EN 14041) - Wartość skali 5 = Współczynnik tarcia ok. 0,6

Wytrzymałość na ściskanie - Wartość skali 2 = ok. 0,75 mm pozostałej wgłębienia po 24 godzinach odciążenia (BS 7188)

Gęstość pozorna - wartość skali 2 = 780 do 840 kg/m³

Tłumienie wstrząsów, drgań i dźwięków uderzeniowych – Wartość skali 2 = komfortowe tłumienie

Izolacja termiczna – Wartość skali 2 = Przewodność cieplna ok. 0,12 W/(m·K)

Michael Schladt WARCO
Bodenbeläge
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

Galeria WARCO
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße

Doradztwo techniczne
22 307 13 97

E-mail: info@warco-polska.pl
Internet: www.warco-polska.pl