



Płyta narożna HD (BZ)

Płyta narożna HD zapewnia czyste i równe wykończenie we wszystkich czterech narożnikach powierzchni wykonanej z płyt o podwyższonej gęstości. Każdy element ma dwa gładkie boki zewnętrzne oraz wewnętrzną stronę z precyzyjnym łączeniem typu puzzle, które idealnie pasuje do pozostałych płyt.

Dzięki płytom narożnym HD nie ma potrzeby cięcia na miejscu – powierzchnia zostaje równomiernie obramowana i zyskuje solidny, wysokiej jakości wygląd. Płyty narożne HD powstają poprzez rozcięcie całych płyt HD i oferowane są wyłącznie w zestawach po 4 sztuki.

Dane produktu

Kolor	Maroko
Montaż	Połączenie typu puzzle z delikatnie zaokrągloną fazą
Opakowanie	470 x 470 x 18 mm

Waga	0.9 kg/Sztuka = 16.36 kg/m²
Przelicznik	1 m² = 18.18 Sztuka
Wymiary	235 x 235 x 18 mm

Cechy



Kolor Maroko

Kolor „Maroko” charakteryzuje się ciepłymi, naturalnymi odcieniami brązu z beżowymi i delikatnymi czarnymi akcentami. Ta harmonijna mieszanka przypomina kolory marokańskiego krajobrazu i architektury, nadając produktowi naturalny i elegancki wygląd. Materiał to nowo wyprodukowane granulaty gumowe EPDM, wolne od substancji szkodliwych, odporne na promieniowanie UV i trwale zachowujące kolor. Kolor „Maroko” doskonale nadaje się do przestrzeni, w których pożądana jest ciepła, naturalna i relaksująca atmosfera. Pasuje zarówno do nowoczesnych, jak i tradycyjnych wnętrz, tworząc harmonijną całość.




Materiał

Produkt ma dwuwarstwową strukturę i jest wytwarzany w procesie prasowania. Dolna warstwa funkcjonalna składa się z czarnego granulatu ELT, pozyskiwanego z recyklingu zużytych opon (ELT = End of Life Tyres). Pod względem chemicznym granulaty ELT stanowią mieszankę kauczuku naturalnego (NR) i kauczuku butadienowo-styrenowego (SBR). Górna warstwa, czyli warstwa użytkowa, wykonana jest z nowo wyprodukowanego, w pełni barwionego i wolnego od szkodliwych substancji granulatu EPDM (kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy) o średniej granulacji. Produkt ten spełnia wyjątkowo wysokie wymagania w zakresie bezpieczeństwa, trwałości i funkcjonalności.



Montaż

Krawędzie płyt zostały zaprojektowane z połączeniem typu puzzle. Każdy bok płyty może być połączony z dowolnym bokiem innej płyty. Siatka montażowa wynosi 50 cm. Podczas układania zęby układanki idealnie do siebie pasują, tworząc trwałe połączenie, które zapewnia stabilną i pewną powierzchnię. Elegancko zaokrąglona faza nadaje spoinom nowoczesny, subtelny wygląd, z wąskimi lub zamkniętymi szczelinami.



Struktura spodniej części

Spodnia strona płyty posiada strukturę z rowkami drenażowymi o głębokości około 4 mm. Rowki drenażowe sąsiadujących płyt łączą się, tworząc ciągłą sieć, która zapewnia skuteczne odprowadzanie wody deszczowej. Płyty mogą być instalowane na związanej warstwie nośnej, na systemach hydroizolacji dachów lub na odpowiednich kratkach trawnikowych. W celu prawidłowego montażu należy przestrzegać instrukcji układania.

Płyta narożna HD (BZ)

Charakterystyka



Do wnętr i na zewnątrz

Odporny na warunki atmosferyczne i mróz.
Uniwersalne zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz.



Odpowiedni do wody chlorowanej

Dobra odporność na wodę chlorowaną, środki czyszczące zawierające chlor i wodę basenową.



Odporny na blaknięcie i promieniowanie UV

Powierzchnia z granulatu gumowego EPDM jest trwała kolorystycznie i długoterminowo odporna na promieniowanie UV (słońce).



Toksykologicznie bezpieczny

Brak niedopuszczalnej emisji substancji szkodliwych, początkowy zapach gumy zanika z czasem.



Cfl-s1

Reakcja na ogień zgodnie z EN 13501-1: Cfl-s1
Ograniczony udział w pożarze – Niska emisja dymu

Wartości odniesienia

Porównanie danych technicznych w skali od 1 do 5 oferuje praktyczny sposób obiektywnego porównania odpowiednich właściwości produktów WARCO, a tym samym znalezienia odpowiedniego produktu do pożądanego zastosowania. Szczegółowe informacje na temat wartości skali i ich obliczania można znaleźć online na stronie szczegółów produktu.

Odporność na poślizg (EN 16165) – Wartość skali 3 = średni kąt akceptacji ok. 15°, grupa R10

Klasa antypoślizgowości DS (EN 14041) - Wartość skali 2 = Współczynnik tarcia ok. 0,38

Odporność na ścieranie – Odporność na zużycie ściernie – Wartość skali 3 = "bardzo dobra" (BS 7188)

Tłumienie wstrząsów, drgań i dźwięków uderzeniowych – Wartość skali 1 = odczuwalne tłumienie

Izolacja termiczna – Wartość skali 2 = Przewodność cieplna ok. 0,12 W/(m·K)

Przepuszczalność wody (EN 12616) – Skala 2 = Infiltracja do 10 mm/h (10 l/h/m²)

Gęstość pozorna - wartość skali 4 = 900 do 1000 kg/m³

Wytrzymałość na ściskanie - Wartość skali 4 = ok. 0,25 mm pozostałej wgłębienia po 24 godzinach odciążenia (BS 7188)

Michael Schladt WARCO
Nawierzchnie
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Od środy do piątku w godzinach 10-16.

Doradztwo techniczne
22 307 13 97

E-mail: info@warco-polska.pl
Internet: www.warco-polska.pl