



Płytki tarasowa 3 cm (FS)

Płytki tarasowa 3 cm to stabilne rozwiązanie dla mniejszych balkonów, tarasów dachowych i powierzchni zewnętrznych do około 35 m². W formacie 40x40 cm i układana w półprzesunięciu z dołączonymi kołkami montażowymi, tworzy stabilną powierzchnię o harmonijnym wzorze.

Powierzchnia jest antypoślizgowa, przepuszczalna i szybko schnąca. Redukuje hałas kroków, jest przyjemna w użytkowaniu na boso i łatwa w pielęgnacji. Czyszczenie możliwe za pomocą szczotki, węża lub myjki ciśnieniowej.

Płytki jest odporna na mróz i warunki atmosferyczne, przeznaczona do całorocznego użytkowania. W porównaniu z kamieniem, ceramiką czy drewnem oznaki starzenia są minimalne i nie wpływają na funkcjonalność.

Dane produktu

Kolor	Szary melanz	Waga	5.05 kg/Sztuka = 20.2 kg/m²
Montaż	Kołki łączące – plastikowe kołki	Przelicznik	1 m² = 4 Sztuka
Opakowanie	500 x 500 x 30 mm	Wymiary	500 x 500 x 30 mm

Cechy




Kolor Szary melanz

Kolor „Szary melanz” zachwyca harmonijnym połączeniem jasnych i ciemnych odcieni szarości, które tworzą marmurkową, żywą powierzchnię. Kolor ten wygląda elegancko, jest zrównoważony i ponadczasowy. Nowo wyprodukowany, kolorowy granulat gumowy EPDM składa się z drobnych i średnich granulek, tworząc naturalny, teksturalny wygląd. Jest odporny na promieniowanie UV, wolny od szkodliwych substancji i wyjątkowo stabilny kolorystycznie, dzięki czemu zachowuje swój efekt estetyczny nawet po długim okresie użytkowania. „Szary melanz” nadaje się szczególnie do środowisk, w których pożądanym jest dyskretny, nowoczesny i wszechstronny wygląd.




Materiał

Produkt składa się z dwóch warstw i jest wytwarzane w jednym procesie prasowania. Dolna warstwa funkcjonalna składa się z czarnego granulatu ELT, który pochodzi z recyklingu opon samochodowych (stąd ELT = End of Life Tyres). Chemicznie granulat ELT jest mieszkanką gumy naturalnej (NR) i gumy styrenowo-butadienowej (SBR). Górna warstwa, warstwa użytkowa, składa się z nowo wyprodukowanego, w pełni barwionego i wolnego od zanieczyszczeń granulatu EPDM (guma etylen-propylen-dienowa) o drobnej granulacji. Produkt ten spełnia szczególnie wysokie wymagania dotyczące bezpieczeństwa, trwałości i funkcjonalności.



Montaż

Z dwóch stron – między każdym rzędem płyt – płyty są łączone za pomocą bocznych kołków łączących (plastikowych kołków rozporowych). Płyty muszą być układane w systemie mijankowym, czyli każdy rząd jest przesunięty o połowę płyty (spoiny w kształcie litery T). W takim układzie każda płytka jest połączona za pomocą plastikowych kołków z dwiema płytkami w rzędzie powyżej i dwiema płytkami w rzędzie poniżej. Kołki te zapobiegają bocznemu przesuwaniu się płyt, ale nie ograniczają ich ruchu wzdłuż osi podłużnej kołków. Z tego powodu konieczne jest zamontowanie obramowania wokół powierzchni płyt.



Stuktura spodniej części

Spodnia strona płyty posiada wytłoczony wzór składający się z odwróconych ściętych piramid. Te ścięte piramidy, o wysokości około 15 mm, zostały zaprojektowane w celu zwiększenia odporności płyty na warunki atmosferyczne, stabilności wymiarowej oraz właściwości amortyzujących, a także zapewnienia skutecznego odprowadzania wody w zastosowaniach zewnętrznych. Płyty można układać na twardym podłożu, takim jak beton, asfalt, kostka brukowa czy płyty kamienne, a także na izolacjach dachowych lub plastikowych kratkach trawnikowych. W celu prawidłowego montażu należy przestrzegać instrukcji układania.

Płytki tarasowa 3 cm (FS)

Charakterystyka


100 cm krytyczna wysokość upadku (zgodnie z EN 1177:2018)

Nawierzchnia placu zabaw z certyfikatem TÜV.

Bezpieczna dla stref prywatnych i publicznych.

Wysokość krytyczna: 100 cm.


Odpowiedni do wody chlorowanej

Dobra odporność na wodę chlorowaną, środki czyszczące zawierające chlor i wodę basenową.


Mrozoodporny

Odporny na mróz i zamarzającą wodę w materiale – bez pęknięcia, rozrywania ani łamania.


Do wnętrza i na zewnątrz

Odporny na warunki atmosferyczne i mróz.

Uniwersalne zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz.


Toksykologicznie bezpieczny

Brak niedopuszczalnej emisji substancji szkodliwych, początkowy zapach gumy zanika z czasem.


Odporny na blaknięcie i promieniowanie UV

Powierzchnia z granulatu gumowego EPDM jest trwała kolorystycznie i długoterminowo odporna na promieniowanie UV (słońce).


Cfl-s1

Reakcja na ogień zgodnie z EN 13501-1: Cfl-s1

Ograniczony udział w pożarze – Niska emisja dymu

Wartości odniesienia

Porównanie danych technicznych w skali od 1 do 5 oferuje praktyczny sposób obiektywnego porównania odpowiednich właściwości produktów WARCO, a tym samym znalezienia odpowiedniego produktu do pożądanego zastosowania. Szczegółowe informacje na temat wartości skali i ich obliczania można znaleźć online na stronie szczegółów produktu.

Odporność na poślizg (EN 16165) – Wartość skali 4 = średni kąt akceptacji ok. 16°, grupa R10

Przepuszczalność wody (EN 12616) – Skala 4 = Infiltracja ok. 600 mm/h (600 l/h/m²)

Wytrzymałość na ścislenie - Wartość skali 2 = ok. 0,75 mm pozostałej wgłębienia po 24 godzinach odciążenia (BS 7188)

Gęstość pozorna - wartość skali 2 = 780 do 840 kg/m³

Tłumienie wstrząsów, drgań i dźwięków uderzeniowych – Wartość skali 3 = wyraźne tłumienie

Odporność na ścieranie – Odporność na zużycie ściernie – Wartość skali 2 = "dobra" (BS 7188)

Klasa antypoślizgowości DS (EN 14041) - Wartość skali 5 = Współczynnik tarcia ok. 0,6

Izolacja termiczna – Wartość skali 3 = Przewodność cieplna ok. 0,11 W/(m·K)

Michael Schladt WARCO
Nawierzchnie
 Andergasse 17
 67434 Neustadt an der
 Weinstraße

WARCO Gallery
 Klemmshof 9
 67433 Neustadt an der Weinstraße
 Od środy do piątku w godzinach 10-16.

Doradztwo techniczne
 22 307 13 97

E-mail: info@warco-polska.pl
 Internet: www.warco-polska.pl