




Płyta eventowa zewnętrzna (TZ)


Płyta eventowa zewnętrzna firmy WARCO to odporna, łatwa w czyszczeniu i wielokrotnego użytku nawierzchnia podłogowa na zewnątrz. O grubości 3 lub 4 cm, amortyzująca i stabilna – także na nierównym lub wilgotnym podłożu. Połączenie puzzle sprawia, że płyty łączą się pewnie, tworząc zwartą i bezpieczną powierzchnię.

Struktura drenująca szybko odprowadza wodę deszczową i roztopową, dzięki czemu powierzchnia pozostaje antypoślizgowa i gotowa do użytku. Czyszczenie jest proste przy użyciu węża lub myjki ciśnieniowej – zarówno w trakcie wydarzenia, jak i po jego zakończeniu. Festiwale, ścieżki tymczasowe, wystawy plenerowe czy stacje narciarskie – płyta eventowa zewnętrzna jest wytrzymała, odporna i elastyczna.

Dane produktu

Kolor	Koralowy	Waga	5.78 kg/Sztuka = 23.12 kg/m²
Montaż	Połączenie typu puzzle z delikatnie zaokrągloną fazą	Przelicznik	1 m² = 4 Sztuka
Opakowanie	540 x 540 x 30 mm	Wymiary	500 x 500 x 30 mm

Cechy



Kolor Koralowy

Kolor „Koralowy” charakteryzuje się intensywnym, żywym odcieniem czerwieni, który wyróżnia się swoją świeżą i dynamiczną aurą. Materiał składa się z nowo wyprodukowanego, barwionego na czerwono granulatu gumowego EPDM, który jest odporny na promieniowanie UV, wolny od substancji szkodliwych i zapewnia wysoką stabilność koloru. Ten kolor idealnie nadaje się do środowisk, w których pożądana jest energetyczna, ale jednocześnie zrównoważona atmosfera.



Materiał

Produkt ma dwuwarstwową strukturę, ale jest wytwarzany w jednym procesie prasowania, dzięki czemu jest monolityczny. Dolna warstwa, zwana warstwą funkcjonalną, składa się z czarnego granulatu gumowego pochodzącego z recyklingu zużytych opon (ELT = End of Life Tyres). Chemicznie granulat ten stanowi mieszankę kauczuku naturalnego (NR) i kauczuku butadienowo-styrenowego (SBR). Górna warstwa, zwana warstwą użytkową, wykonana jest z nowo wyprodukowanego, w pełni barwionego i wolnego od toksyn granulatu EPDM (kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy). Produkt ten spełnia najwyższe standardy w zakresie bezpieczeństwa, trwałości i funkcjonalności.



Montaż

Krawędzie płyt zostały zaprojektowane z połączeniem typu puzzle. Każdy bok płyty może być połączony z dowolnym bokiem innej płyty. Siatka montażowa wynosi 50 cm. Podczas układania zęby układanki idealnie do siebie pasują, tworząc trwałe połączenie, które zapewnia stabilną i pewną powierzchnię. Elegancko zaokrąglona faza nadaje spoinom nowoczesny, subtelny wygląd, z wąskimi lub zamkniętymi szczelinami.



Struktura spodniej części

Spodnia strona płyty posiada strukturę z kanałami drenażowymi o głębokości około 4 mm. Kanały drenażowe sąsiadujących płyt łączą się, tworząc ciągłą sieć. W kwadratowych obszarach pomiędzy kanałami drenażowymi znajduje się duże wgłębienie w kształcie kopuły o głębokości około 15 mm. Wgłębienia te poprawiają odporność na warunki atmosferyczne, stabilność wymiarową oraz właściwości amortyzujące płyty. Płyty mogą być instalowane na związanej warstwie nośnej, na systemach hydroizolacji dachów lub na odpowiednich kratkach trawnikowych. W celu prawidłowego montażu należy przestrzegać instrukcji układania.

Płyta eventowa zewnętrzna (TZ)

Charakterystyka


Mrozoodporny

Odporny na mróz i zamarzającą wodę w materiale – bez pękania, rozrywania ani łamania.


Cfl-s1

Reakcja na ogień zgodnie z EN 13501-1: Cfl-s1
Ograniczony udział w pożarze – Niska emisja dymu


Do wewnątrz i na zewnątrz

Odporny na warunki atmosferyczne i mróz.
Uniwersalne zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz.


Odporny na blaknięcie i promieniowanie UV

Powierzchnia z granulatu gumowego EPDM jest trwała kolorystycznie i długoterminowo odporna na promieniowanie UV (słońce).


Toksykologicznie bezpieczny

Brak niedopuszczalnej emisji substancji szkodliwych, początkowy zapach gumy zanika z czasem.


Odpowiedni do wody chlorowanej

Dobra odporność na wodę chlorowaną, środki czyszczące zawierające chlor i wodę basenową.

Wartości odniesienia

Porównanie danych technicznych w skali od 1 do 5 oferuje praktyczny sposób obiektywnego porównania odpowiednich właściwości produktów WARCO, a tym samym znalezienia odpowiedniego produktu do pożądanego zastosowania. Szczegółowe informacje na temat wartości skali i ich obliczania można znaleźć online na stronie szczegółów produktu.

Wytrzymałość na ściskanie - Wartość skali 2 = ok. 0,75 mm pozostałej wgłębienia po 24 godzinach odciążenia (BS 7188)

Klasa antypoślizgowości DS (EN 14041) - Wartość skali 5 = Współczynnik tarcia ok. 0,6

Odporność na ścieranie – Odporność na zużycie ścierne – Wartość skali 2 = "dobra" (BS 7188)

Gęstość pozorna - wartość skali 2 = 780 do 840 kg/m³

Izolacja termiczna – Wartość skali 3 = Przewodność cieplna ok. 0,11 W/(m·K)

Przepuszczalność wody (EN 12616) – Skala 4 = Infiltracja ok. 600 mm/h (600 l/h/m²)

Tłumienie wstrząsów, drgań i dźwięków uderzeniowych – Wartość skali 3 = wyraźne tłumienie

Odporność na poślizg (EN 16165) – Wartość skali 4 = średni kąt akceptacji ok. 16°, grupa R10

Michael Schladt WARCO
Nawierzchnie
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmshof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Od środy do piątku w godzinach 10-16.

Doradztwo techniczne
22 307 13 97

E-mail: info@warco-polska.pl
Internet: www.warco-polska.pl